

NEW GENERATION FLOORING LAMINATE

With carbon incorporated

NEW

TECHNOLOGY

Best floor

BLACK HDF

**BEVEL 4V
AC5/33**



 9,5mm

RECOMENDADO EM
CASAS DE BANHO E COZINHAS

Best floor

BLACK HDF

**BEVEL 4V
AC5/33**



Carvalho Imperial

3001



NEW GENERATION FLOORING LAMINATE

With carbon incorporated

**NEW
TECHNOLOGY**



9,5mm

Best floor

BLACK HDF

**BEVEL 4V
AC5/33**



Carvalho Asia

3002



NEW GENERATION FLOORING LAMINATE
With carbon incorporated **NEW TECHNOLOGY**



9,5mm

Best floor

BLACK HDF

**BEVEL 4V
AC5/33**



Carvalho Tobac

3003



NEW GENERATION FLOORING LAMINATE
With carbon incorporated **NEW TECHNOLOGY**



9,5mm

Best floor

BLACK HDF

**BEVEL 4V
AC5/33**



Carvalho Soft

3004



NEW GENERATION FLOORING LAMINATE
With carbon incorporated **NEW TECHNOLOGY**




9,5mm

BLACK HDF

BEVEL 4V
AC5/33

NEW GENERATION FLOORING LAMINATE WITH CARBON INCORPORATED



FICHA TÉCNICA

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS
Designação	Laminado Flooring
OBSERVAÇÕES	Núcleo de HDF com carbono incorporado
Dimensões (mm)	1218x197
Espessura total	9,5 mm
Unidades / m ² por caixa	8un / Cx. 1,9196 m ²
Tela Acústica (underlay)	IXPE 1,5mm
PROPRIEDADES	RESULTADOS
Classe	AC5/Classe 33
Intensidade de Flexão Estática (Mpa)	Média - 38,6 Mpa Mínima - 36 Mpa
Força de Ligação Interna (Mpa)	Média - 1,2 Mpa Mínima - 1,1 Mpa
Teor de Humidade	5,7%
Densidade (g/cm ³)	0,88 g/cm ³
Taxa de Expansão (72 Horas)	6,5%
Força de Ligação da Superfície (Mpa)	Média - 1,3 Mínima - 1,2
Resistência da superfície aos ciclos quente e frio	Sem rachas e bolhas
Resistência da Superfície a Riscos	Sem riscos
Resistência ao Desgaste (ciclos)	4300 ciclos
Resistência da Superfície ao calor seco	Sem rachadura e bolha
Resistência ao Impacto (mm)	6-7 mm
Emissão de Formaldeído (mg/m ³)	0,005 mg/m ³
GARANTIA AO DESGASTE	
Garantia Residencial	15 anos
Garantia Comercial	5 anos

Dimensão efectiva da régua:
1218 x 197 x 9,5 mm

Quantidade por caixa
8un | 1,9196 m²

Quantidade por palete
60cx | 115,176 m²



Nota sobre a validade: Esta ficha de dados técnicos foi elaborada cuidadosamente com base nos nossos conhecimentos à data. É meramente informativa e não constitui uma garantia em termos de propriedades dos produtos o de adequação a aplicações específicas. Não aceitamos qualquer responsabilidade por quaisquer enganos, erros em normas ou erros de impressão. Adicionalmente, as alterações técnicas podem resultar do desenvolvimento posterior de pavimentos Bestfloor. Esta ficha de dados técnicos não é uma instrução de utilização nem é um documento legalmente vinculativo.